

ユニエコA Fシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo 14 - 29 ELグランドコート ホワイト

品名

系 統 硝化綿下塗り塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

使用シンナー 82 - 917 ユニエコラッカーシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	50%	70%	90%
10 での粘度	25	17	13
20 "	22	15	12
30 "	20	14	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	13 ~ 18秒
エアースプレー	10 ~ 13秒

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	10分	7分	5分	3分
指圧乾燥	40分	30分	20分	10分
硬化乾燥	4時間	3時間	2時間	1.5時間

一回の塗布量 8 ~ 12 g / 尺² (90 g ~ 130 g / m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコA Fラッカーシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 09 ノンブラを添加してください。
- (3) 塗料は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。