

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo 品名	23-77 AFウレタンサフェーサー白 A液
系 統	2液型ポリウレタン樹脂塗料
用 途	一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど
使用B液	23-702 ウレタンサフェーサー B液
混合比率	A : B = 4 : 1
使用シンナー	82-931~933 AFウレタンシンナーS~W

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	30%	40%	50%	60%
	10での粘度	30	20	16	13
	20 "	24	17	14	12
	30 "	20	15	13	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	13~18秒
エアースプレー	10~13秒

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	30分	20分	15分	10分
指圧乾燥	4時間	3時間	2時間	90分
硬化乾燥	5時間	4時間	3時間	2.5時間
可使時間	6時間	5時間	4時間	3時間

可使時間：シンナー希釈率50~60%の場合

一回の塗布量	6~10g/尺 ² (65g~110g/m ²)
--------	---

- | | |
|--------|--|
| 使用上の注意 | <ol style="list-style-type: none"> 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。 B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。 A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。 |
|--------|--|