

AF 白木用フィラーは、トルエン、キシレンを含まない環境対応型塗料です。
目止め性、拭き取り性にすぐれ従来の白木用フィラーと同様にご使用頂けます。

コードNo 品名	64-57 AF 白木用フィラー										
系 統	合成樹脂系一液型目止め塗料										
用 途	一般木工、工芸品、家具などの素地目止め										
使用シンナー	11-85 ウレタンノンブラ										
推奨希釈率	64-57 AF 白木用フィラー	100									
	11-85 ウレタンノンブラ	0~100									
	AF ステイン	任意									
塗 装 方 法	① 塗料を調合し、よく攪拌してから刷毛又は、スプレーにて被塗物に塗布します。 ② ウエスで丁寧に渦巻状に塗料をすり込みます。 ③ 残った塗料をきれいなウエスでムラなく拭き取り、仕上げます。										
温 度 と 乾 燥 時 間	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 5px;">温 度</td> <td style="padding: 5px;">10℃</td> <td style="padding: 5px;">20℃</td> <td style="padding: 5px;">30℃</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">乾 燥 時 間</td> <td style="padding: 5px;">2時間以上</td> <td style="padding: 5px;">1時間以上</td> <td style="padding: 5px;">30分以上</td> </tr> </table> ※ だいたいの目安を示したものです。			温 度	10℃	20℃	30℃	乾 燥 時 間	2時間以上	1時間以上	30分以上
温 度	10℃	20℃	30℃								
乾 燥 時 間	2時間以上	1時間以上	30分以上								
使用上の注意	1. 拭き残りは、密着不良の原因となりますので御注意ください。 2. 使用前には、十分に攪拌してください。 3. 他のフィラーとは混合出来ません。 4. 急激な強制乾燥は、導管部の吹き戻りの原因となります。 5. 脱TX仕様には、所定のシンナー(脱TXタイプ)をご使用下さい。										