

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 14-07 ELラッカーサンジング

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	5分	100g/m <sup>2</sup> 20℃
2 指圧乾燥	15分	100g/m <sup>2</sup> 20℃
3 硬化乾燥	40分	100g/m <sup>2</sup> 20℃
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 研摩性 1時間後	合格	100g/m <sup>2</sup> at 20℃ #320 手研摩
6 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
7 引っかき硬度	H	鉛筆法 三菱ユニ
8 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
9 耐加熱性	合格	80℃×2時間
10 耐水性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
11 耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
12 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
13		
14		
15		
16		
17		
18		
備考		