

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 ユニオンペイント株式会社

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

TEL 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 80-203 EZスキルシーラー

80-203A/E-550、555B=1/1

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	7分	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
2 指圧乾燥	40分	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
3 硬化乾燥	60分	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
4 可使時間	5時間	20℃
5 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
6 塗膜の透明性	合格	80g/m <sup>2</sup> 2回塗装
7 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
8 上塗り性	合格	ラッカー、ウレタン塗料との密着性
9 引っかき硬度	2H	鉛筆法 三菱ユニ
10 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
11 耐加熱性	合格	120℃乾燥器中に2時間
12 耐黄変性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
13 耐シンナー性	合格	JIS K 5538ラッカーシンナー 30秒スポット
14 耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
15 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
16 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
17 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
19		
20		
21		
備考		