

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 89-71 EGバリューウレタンクリヤーつや有 主剤
 89-75 EGバリューウレタンフラット半艶消 主剤
 89-80 EGバリューウレタンフラット全艶消 主剤

89-71、75、80A/89-701B=1/1

--	--	--

試 験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1 指 触 乾 燥	10分	80g/m ² at 20℃
2 指 圧 乾 燥	45分	80g/m ² at 20℃
3 硬 化 乾 燥	2時間	80g/m ² at 20℃
4 可 使 時 間	6時間	20℃
5 付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
6 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
7 引 っ か き 硬 度	2H	鉛筆法 三菱ユニ
8 耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
9 耐 加 熱 性	合格	120℃乾燥器中に2時間
10 耐 黄 変 性	合格	フェードメーター 24時間照射
11 耐 湿 熱 性	合格	500ml ビーカーに沸騰水を入れ塗膜上に20分放置
12 耐 水 性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
13 耐 シ ン ナ ー 性	合格	J I S K 5 5 3 8 ラッカーシンナー 30秒スポット
14 耐 アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
15 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
16 耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
17 耐 アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
18 耐汚染性マジック黒	合格	2時間後、J I S K 5 5 3 8 ラッカーシンナー拭取り
19 耐汚染性マジック赤	合格	2時間後、J I S K 5 5 3 8 ラッカーシンナー拭取り
20		
備 考		